



ORIGINAL

INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

HEAD OFFICE AND LABORATORY:

25/2 ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone: (812) 3206033/3206038

(812) 3208288
(495) 6457901

Telefax: (812) 3206005
(495) 6457901

E-mail: inco@incolab.ru

Certificate of Assay
Сертификат испытаний

Date	/ Дата	: The 13 th of November 2020	/	13 ноября 2020
Our ref.	/ Наш номер	: 2011177RUS		
Material	/ Материал	: Wood pellets	/	Древесные гранулы
Ex		: Submitted sample from LLC "Sibecoterm"	/	Предоставленный образец от ООО «Сибэкотерм»
Date of sample receiving / Дата получения образца		: The 12 th of November 2020	/	12 ноября 2020

TOTAL MOISTURE : 5.0 % EN 14774-1
Общая влага

ASH IN DRY : 0.53 % EN 14775
Зола на сухое состояние

ASH AS RECEIVED : 0.50 %
Зола на рабочее состояние

VOLATILE MATTER IN DRY : 82.8 % EN 15148
Выход летучих веществ на сухое состояние
VOLATILE MATTER AS RECEIVED : 78.7 %
Выход летучих веществ рабочее состояние

GROSS AND NET CALORIFIC VALUE : EN 14918

GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY : 4813 kcal/kg
Высшая теплота сгорания на сухое состояние

GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED : 4574 kcal/kg
Высшая теплота сгорания на рабочее состояние

NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED : 4253 kcal/kg
Низшая теплота сгорания на рабочее состояние


SULPHUR IN DRY : 0.01 % EN 15289
Сера общая на сухое состояние

SULPHUR AS RECEIVED : 0.01 %
Сера общая на рабочее состояние

BULK DENSITY AS RECEIVED : 680 kg/m³ EN 15103
Насыпная плотность

DURABILITY : 99.4 % EN 15210-1
Прочность

ABRASION : 0.6 %
Истираемость



For and on behalf of,
INCOLAB SERVICES R.S.C.